



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

AKRYL DO PŁYT GK

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie emulsji akrylowej wzmocniony emulsją silikonową przeznaczony do połączeń w technologii płyt gipsowo-kartonowych (regipsów). Ma doskonałą przyczepność i dobrą elastyczność.



KORZYŚCI

- Elastyczny
- Malowalny
- Nie przebarwia powłok malarskich



Odporny na działanie
UV



Doskonale przyczepny



Wodoodporny po
utwardzeniu



Bezwonny



Niska zawartość LZO

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do: spoinowania płyt gipsowo-kartonowych w technologii suchej zabudowy (w tym spoinowanie narożników); maskowania szpar i pęknięć w betonie, murze, tynku, drewnie itp. spoinowania kasetonów i paneli dekoracyjnych, listew ościeżnicowych i przypodłogowych, parapetów itp. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe oddziaływanie wilgoci bez możliwości poprawnego wysychania). Rodzaje podłoża: beton, cegła, płyty G-K, tynk, drewno, kamień. UBYTKI – PĘKNIĘCIA – ZŁĄCZA



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Wylot kartusza obetnij powyżej gwintu i nakręć aplikator przycięty pod kątem ostrym na szerokość spoiny.
- Krok 2: Uszczelniacz wyciskaj równomiernie, wprowadzając go w szczeliny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
- Krok 3: Bezpośrednio po aplikacji natychmiast wygładź spoinę palcem lub narzędziem zwilżonym np. w roztworze mydła. Do tego celu możesz użyć np. szpachelki.
- Krok 4: Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniaczem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia są czyste, suche i odtłuszczone.
2. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny oklej okolice szczeliny taśmą malarską.

3. Koniecznie usuń taśmę zaraz po skończeniu prac, przed utwardzeniem uszczelniacza.
4. Prace prowadź w temperaturze (5÷40)°C.
5. Minimalna/maks. szerokość spoin musi wynosić 5 mm/25 mm.
6. Stosunek szerokości do głębokości spoiny powinien wynosić najlepiej 2:1.
7. Nadmiar nieutwardzonego uszczelniacza oraz świeże plamy można usunąć wilgotną szmatką.
8. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.
9. Świeżą spoinę zabezpiecz przed kontaktem z wilgocią i wodą do całkowitego wyschnięcia.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Nie należy stosować do uszczelniania w miejscach narażonych na stałe działanie wody.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Chronić przed mrozem. Transportować i przechowywać w temp. (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz (pasta)
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,62 - 1,68 g/cm ³ w 20°C
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Konsystencja	pasta
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz
Twardość w skali Shore'a	30-50
Tempo utwardzania	2 mm/24 h(23°C i 50% R.H)
Czas obróbki:	50±20min(23°C i 50% R.H)
Odporność termiczna po utwardzeniu:	(-10÷80)°C
Temperatura stosowania:	(5÷40)°C
Rodzaj spoiny	elastyczna



Wydajność z kartusza 280 ml ok. 18 mb fugi o wym. 5 mm x 3 mm

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DAKPGK280	5903649086440	PL	280 ml	tworzywo kartusz	8	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Produkt posiada oznakowanie CE - spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 15651-1:2012.
- Produkt spełnia francuskie standardy emisyjności lotnych związków organicznych w klasie A+.



Emisja LZO

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2023-12-21

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Piłcockiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułowacjach produktów.