



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

IZOFOLIA ZEWNĘTRZNA

OPIS PRODUKTU

Profesjonalna folia w płynie do zastosowań zewnętrznych tworząca izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną, niebieską powłokę. Kolor produktu pozwala łatwo ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy. Jest odporna na działanie wody chlorowanej.



KORZYŚCI

- Wysoce elastyczna
- Nieprzepuszczalna
- Doskonale uszczelniająca
- Łatwa aplikacja
- Doskonała do zastosowań profesjonalnych
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Trwała hydroizolacja – uszczelnia, izoluje, zabezpiecza
- Posiada konsystencję ułatwiającą szybką aplikację
- Kolor powłoki po wyschnięciu: niebieski



Gotowa do użycia



Mostkuje rysy i
spękania podłoża



Bardzo dobra
przyczepność

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna dla elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę płytek ceramicznych, kamieni naturalnych i innych na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na powierzchni pionowe i poziome. Balkony Tarasy Baseny



Na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Przygotuj podłoże – uzupełnij ubytki i pęknięcia, wyrównaj „Masą szpachlową naprawczą elastyczną” DRAGON.
- Krok 2: Wymieszaj zawartość opakowania.
- Krok 3: Nanieś warstwę pędzlem lub wałkiem.
- Krok 4: Wskazane jest nałożenie 2-3 warstw.
- Krok 5: Kolejną warstwę nakładaj po minimum 2-3h.
- Krok 6: W przypadku możliwości długiego kontaktu z wodą (odkryty taras, balkon, basen) nałóż 3 warstwę po upływie ok. 24h.



Sugerowana
ilość warstw:
2-3



Kolejna
warstwa po
min.: 2h.



Całkowity czas
schnięcia
powłoki: 24h.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Podłoże musi być całkowicie suche, chłonne, wolne od zanieczyszczeń i substancji ograniczających przyczepność (pyłów, tłuszczu, starych farb, itp.).
2. Prace prowadź w temperaturze 10-30°C.
3. W czasie schnięcia powłoka nie może być narażona na działanie wody.
4. Powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po około 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.
5. Chronić powstałą warstwę przed uszkodzeniem mechanicznym podczas prowadzenia dalszych prac.
6. Do klejenia płytek na powstałej powierzchni zaleca się używanie zaprawy klejowej do płytek ceramicznych.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyścić ciepłą wodą.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produktu nie należy nakładać na podłoża wykonane z tworzyw sztucznych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają proces wiązania.
Prace prowadzić starannie, aby uniknąć nieszczelności.
Należy zawsze wykonać test na małej powierzchni przed przystąpieniem do aplikacji.
POMÓŻ CHRONIĆ ŚRODOWISKO:
Pusty pojemnik i niewykorzystane produkty należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Niebieski
Zapach	Słabo wyczuwalny
Gęstość	1,47 ± 0,1 g/cm³ w 20°C
Typ produktu	wodny na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biełkitny
Całkowity czas schnięcia powłoki	24 h
Konsystencja	gęsta ciecz
Wydajność	0,85 – 2,27 m²/kg dla jednej warstwy
Sugerowana ilość warstw	2-3
Możliwość stosowania	na zewnątrz

LZO: Kategoria A; podkategoria h: Farby do gruntowania o właściwościach wiążących; typ FW, maksymalne dopuszczalne LZO wynosi 30 g/L, Maksymalne LZO w produkcie wynosi 1 g/L.



DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DIFZ01_	5903649080257	PL	1.5 kg	tworzywo wiadro	12	24
DIFZ04_	5903649080264	PL	4.5 kg	tworzywo wiadro	1	24
DIFZ15/TWI/PL	5903649093349	PL	15 kg	tworzywo wiadro	1	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Nr normy zharmonizowanej PN-EN 14891:2012
- Typ wyrobu: DMP (dyspersja nieprzepuszczająca wody, odporna na działanie chlorowanej wody)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-11-14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGION: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formuacjach produktów.