



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DO DREWNA D3

OPIS PRODUKTU

Nowoczesny, jednoskładnikowy klej przeznaczony do klejenia drewna. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i bezbarwną spoinę, charakteryzującą się dobrą odpornością temperaturową i wodoodpornością klasy D3 wg PN-EN 204.



KORZYŚCI

- Jednoskładnikowy
- Na bazie dyspersji polioctanu winylu
- Bezbarwny po wyschnięciu
- Trwały
- Bardzo szybki
- Wysokiej jakości
- Repozycjonowalny
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Klasa wodoodporności:
- D3
- Utwardzoną spoinę można malować



Czas wstępnego
schnięcia: 15 min.



Silnie wiążący

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do klejenia: drewna, płyt stolarskich, płyt wiórowych, sklejki, innych materiałów drewnopochodnych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach, które nie są narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odpyl i odtłuścić acetonem.
- Krok 2: Powierzchnie dopasuj do siebie w miarę możliwości.
- Krok 3: Usuń pozostałości starych wymalowań.
- Krok 4: Nałóż cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złóż klejone elementy i mocno dociśnij.
- Krok 5: Nadmiar kleju usuń.
- Krok 6: W przypadku klejenia twardego drewna nałóż klej na obie klejone powierzchnie.
- Krok 7: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze $(15 \div 30)^{\circ}\text{C}$.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od $(8 \div 12)\%$.
5. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić $(40 \div 70)\%$.
6. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
8. Zaschnięte zabrudzenia możesz usunąć tylko mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych naprężeń.
-  Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. $(5 \div 30)^{\circ}\text{C}$. Chronić przed mrozem. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

Chronić przed dziećmi.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	biały (po wyschnięciu bezbarwny)
Zapach	Charakterystyczny
pH	2,5-4,0
Gęstość	$\sim 1,064 \text{ g/cm}^3$ w 20°C
Typ produktu	na bazie poli(octanu winylu)
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	15 min
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	wysokolepka ciecz
Wydajność	5-11 m^2/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność: 5-11 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.