



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ MONTAŻOWY DREWNO-KOREK, KOLOR KREMOWY

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Tworzy odporną na wilgoć, wytrzymałą i elastyczną spoinę. Nie plami klejonych powierzchni oraz wypełnia drobne nierówności.



KORZYŚCI

- Jasnobrązowy
- Nie plami klejonych powierzchni
- Wypełnia drobne nierówności
- Utwardzoną spoinę można malować
- Czas wstępnego wiązania: 6h
- Odporność termiczna: (-15÷60)°C.



Odporny na wilgoć



Elastyczny



Wytrzymały

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przyklejania drewnianych listew, parapetów, progów itp. oraz elementów dekoracyjnych z różnych materiałów tj. korek, drewno, kamień do podłoży betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków i innych zarówno porowatych jak i nieporowatych oraz do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp. Produkt przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odpylić i odtłuścić acetonem.
- Krok 2: Usunąć pozostałości starych wymalowań.
- Krok 3: Powierzchnie dopasować do siebie w miarę możliwości.
- Krok 4: Odetknąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
- Krok 5: Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany.
- Krok 6: Złączyć klejone elementy i dociskać je przez około 30 s.

Krok 7: Nadmiar kleju usunąć.

Krok 8: Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 10 min od nałożenia kleju.

Krok 9: Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie unieruchom je do czasu pełnego utwardzenia.

Krok 10: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

Krok 11: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść benzyną ekstrakcyjną.

Krok 12: Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.



Króciec
dozujący

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (10÷30) °C
2. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
3. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊗ Nie klei PP, PE, PTFE.
- ⊗ Nie stosować do klejenia styropianu oraz miękkiego i spienionego PCW.
- ⊗ Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (0÷30) °C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz (pasta)
Kolor	Kremowy
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	>20,5 mm ² /s w 40°C
Gęstość	1,14 ± 0,2 g/cm ³ w 20°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.