



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DO RUR PCW

OPIS PRODUKTU

Szybkowiązący, super wytrzymały, polimerowy klej do klejenia elementów z PCW. Tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną spoinę. Powstałe połączenie po wyschnięciu jest odporne na działanie temperatury do +70°C. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu.

KORZYŚCI

- Polimerowy
- Bardzo mocny
- Szybkowiązący
- Bezbarwny
- Czas wstępnego wiązania: 30 min.



Wodoodporny



Wytrzymały

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do naprawy np. obudów telefonów, komputerów, narzędzi elektrycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, klejenia rur PCW, rynien, i innych elementów wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PCW, niespionionego PS itp. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz



PCW



Instalacje



Przewody

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odpył i odtłuścić acetonem.
- Krok 2: Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złączyć klejone elementy i mocno dociśnij.
- Krok 3: Nadmiar kleju usunąć.
- Krok 4: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze (10÷25)°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść acetonem.
5. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.
6. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊗ Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchni mające bezpośredni kontakt z żywnością.
- ⊗ Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych naprężeń.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (0÷30)°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Lekko gryzący
Lepkość kinematyczna	>20,5 mm ² /s w 40°C
Gęstość	0,80 ± 0,05 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	30 min
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	galaretowata pasta
Wydajność	2-5 m ² /Lw zależności od rodzaju i chłonności klejonych elementów
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.