



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

MASA SZPACHLOWA UNIWERSALNA ELASTYCZNA

OPIS PRODUKTU

Gotowa do użycia akrylowa masa szpachlowa, wolnowiążąca i elastyczna. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie. Zapewnia oddychanie ścian. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu. Wodorozcieńczalna. Po wyschnięciu bardzo łatwa w obróbce. Mała średnica ziaren gwarantuje wysoką jakość wykończenia.



KORZYŚCI

- Łatwa w szlifowaniu
- Uniwersalna
- Elastyczna
- Zapewnia oddychanie ścian.
- Wysoka przyczepność
- Odporna na wilgoć
- Gotowy do użycia



Biała

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Zalecany do wygładzania nierówności na powierzchniach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i innych typowych podłożach stosowanych w budownictwie.



Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Krok 1: Szpachlowaną powierzchnię oczyścić, odpylić i odtłuścić.
Krok 2: W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię zagruntuj GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM DRAGON.

NAKŁADANIE:

----- Opakowanie: Tuba z tworzywa -----

- Krok 1: Wymieszaj zawartość ugniatając tubę przez 1-2 minuty.
Krok 2: Wyciśnij z tubki odpowiednią ilość masy, wypełnij ubytek, wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.
Krok 3: Kolejną warstwę nakładaj po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Krok 4: Po całkowitym wyschnięciu – ok. 6 godzin, powierzchnię szpachlowaną możesz szlifować i malować.

----- Opakowanie: Wiadro z tworzywa -----

- Krok 1: Zawartość opakowania dobrze wymieszaj.
Krok 2: Nałóż odpowiednią ilość masy aby wypełnić ubytek, a następnie wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.

Krok 3: Następną warstwę nakładaj po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Krok 4: Po całkowitym wyschnięciu – około 6 godzin, powierzchnię szpachlowaną możesz szlifować i malować.



Grubość
jedenorazowo
nakładanej
warstwy: 6
mm

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze $(10\div 30)^{\circ}\text{C}$.
2. W przypadku wypełniania większych szczelin nałóż dwie warstwy.
3. Jedenorazowo nakładaj warstwy grubości do 6 mm.
4. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 8 mm.
5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
6. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i wilgotności.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie należy stosować masy szpachlowej w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie zaleca się stosowania wyrobu w miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze $(5\div 30)^{\circ}\text{C}$. Nie zużyta, szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu zachowuje przydatność do dalszego stosowania. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
Podczas używania masy szpachlowej przestrzegać podstawowych zasad higieny pracy.
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	Nie oznaczono
Gęstość	$1,8\pm 0,1\text{ g/cm}^3$ w 20°C
Typ produktu	wodny
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Całkowity czas schnięcia powłoki	6 h
Konsystencja	pasta
Wydajność	$0,5\text{--}0,7\text{ m}^2/\text{kg}$ przy grubości warstwy 1 mm
Sugerowana ilość warstw	1-2
Maksymalna grubość warstwy	6 mm
Możliwość stosowania	do wewnątrz



$0,5\text{--}0,7\text{ m}^2/\text{kg}$ przy grubości warstwy 1 mm.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DMSUE01_	5903649009173	PL	15 kg	tworzywo wiadro	4	24
DMSUE05	5903649009180	PL	5 kg	tworzywo wiadro	1	24
DMSUE160/TD	5903649048226	PL	160 g	tworzywo tuba z kaniulą	15	24
DMSUE330/TD	5903649048240	PL	330 g	tworzywo tuba standard	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Produkt posiada oznakowanie CE - spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 15824:2017

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-01-16

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.