



KARTA TECHNICZNA
SILIKON UNIWERSALNY, KOLOR BEZBARWNY

OPIS PRODUKTU

Silikon uniwersalny jest jednokomponentowym spoiwem silikonowym, zażybkoutwardzalnym, który w zetknięciu z wilgocią atmosferyczną tworzy doskonałą elastyczną i niekurczliwą masę wypełniającą. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, glazurowanej ceramiki oraz ceramiki. Wytrzymuje duże różnice temp., promieniowanie UV, działanie gorącej wody, olejów, tłuszczów.



KORZYŚCI

- Doskonale przyczepny do nieporowatych powierzchni
- Odporny na starzenie, pękanie i odbarwienie
- Wytrzymały
- DANE TECHNICZNE:
 - Czas tworzenia nasadki: 8-20 min.
 - Odporność termiczna: (-40÷180)°C
 - Tempo utwardzania: od 1 do 5 dni – do 2,5 mm/24 h w zależności od grubości spoiwa.



Wodoodporny



Trwale elastyczny



Doskonała przyczepność

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wypełniania połączeń i szczelin, uszczelniania ram, drzwi, okien oraz urządzeń kuchennych, szczególnie w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgoć. Zalecany do uszczelniania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, ceramiki sanitarnej, impregnowanego drewna, powierzchni ze szkła, porcelany, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej, powierzchni emalowanych. Uszczelniacz nie może być stosowany do aluminów, przyklejania lusterek do powierzchni biologicznych oraz uszczelniania połączeń z teflonem, PE, PP. Nie stosuj do betonu, marmuru oraz ołowiu, cynku i miedzi.



Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

----- Opakowanie: Tuba z tworzywa -----

- Krok 1: Łącznie powierzchnie wyrobów, odczyszczyć, odfoliować i odtłuścić.
Krok 2: Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.
Krok 3: Silikon wycisnąć równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadciśnieniem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
Krok 4: Powierzchnię silikonu wyprofiluj i ostatecznie wygładź za pomocą szpachelki zmoczonej w wodzie i dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń w ciągu około 10 - 15 minut.

----- Opakowanie: Kartusz -----

- Krok 1: Łącznie powierzchnie wyrobów, odczyszczyć, odfoliować i odtłuścić.
Krok 2: Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem zabezpieczyć przy pomocy taśmy malarskiej.
Krok 3: Silikon wycisnąć równomiernie z kartusza, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadciśnieniem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
Krok 4: Powierzchnię silikonu wyprofiluj i ostatecznie wygładź przy pomocy szpachelki zmoczonej w wodzie i dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń w ciągu około 10 - 15 minut.



Krociec zewnętrzny

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem wyrobu wykonaj próbę przyczepności na stosowanym podłożu.
2. Prace prowadź w temperaturze (5÷40)°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia odczyszczyć DRAGON PRO Zmywaczem do silikonu.
5. Zaszklnięty silikon możesz usunąć jedynie mechanicznie.

OGRA NICZENIA STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wentylować aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Łepka ciecz o konsystencji pasty
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Ostry, charakterystyczny dla kwasu octowego
Gęstość	0,96-0,98 g/cm³ w 20°C
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	pasta tiksotropowa
Możliwość stosowania	do wewnątrz
Twardość w skali Shore'a	15-25 po 28 dniach
Czas krzepnięcia	8-20 min. przy 23°C / 50% wilgotności względnej
Wydłużenie przy zerwaniu	350%
Tempo utwardzania	2,5 mm/24 h (23°C / 50% R.H.)
Temperatura stosowania:	(5÷40)°C
Odporność termiczna powłoki	(-40÷180)°C



Wydajność do:



przy spoinie 4x4 mm – 6 mb/100 ml w zależności od wielkości spoiny



przy spoinie 4x4 mm – 17 mb/280 ml w zależności od wielkości spoiny.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DSU1008E/1D	5903649034991	PL	100 ml	tworzywo tuba standard	15	12
DSU1280BE	5903649057280	PL	280 ml	tworzywo kartusz	8	12

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Produkt posiada oznakowanie CE – spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 15653-3:2012

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej karta charakterystyki została przygotowana dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 93/115/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-05-27

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl